

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CREATION 40 RIGID ACOUSTIC / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			CREATION 40 RIGID ACOUSTIC		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	-	-	Luxury Vinyl Tile		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	5.70		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 24340	mm	0.40		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	EN ISO 24342	mm	229x1250	399x730	229x1492
ΠΛΑΚΙΔΙΑ & Μ2 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	7 / 2.00m ²	7 / 2.04m ²	7 / 2.39m ²
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr/m ²	7000		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	EN ISO 10582	-	OK		
	ASTM F 1700	-	Class III Type B		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	EN ISO 10874	class	23 - 32 - 41		
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	EN 13 501-1	class	Bfl-s1		
ΣΤΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	EN 1815	kV	< 2		
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ (υγρό)	DIN 51 130	class	R10		
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0		
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ	-	-	T		
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ	EN ISO 10582	-	I		
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ	NF S 31074	dB	80		
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	EN ISO 717-2	dB	19		
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (απαιτητό)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (μετρημένη μέση τιμή)	-	%	≤ 0.10		
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΟΧΗ	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (τύπος W)	ISO 4918	-	OK		
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	EN 20 105 – B02	degree	≥ 6		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	Protecshield™		
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	OK		
<u>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ</u> TVOC μετά από 28 μέρες	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10		
CE MARKING	EN 14041	-			