

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CREATION 40 SOLID CLIC / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ



<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>			<u>CREATION 40 SOLID CLIC</u>		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	-	-	Luxury Vinyl Tile		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	4.50		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 24340	mm	0.45		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	EN ISO 24342	mm	212 x 1238,8	239,6 x 1460,8	388,8 x 728,7
ΠΛΑΚΙΔΙΑ & Μ2 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	8 / 2.10 m ²	7 / 2.45 m ²	7 / 1.98 m ²
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr/m ²	7118		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	EN ISO 10582	-	OK		
	ASTM F 1700	-	Class III Type B		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	EN ISO 10874	class	23 - 32 - 41		
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	EN 13 501-1	class	Bfl-s1		
ΣΤΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	EN 1815	kV	< 2		
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ (υγρό)	DIN 51 130	class	R10		
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0		
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ	-	-	T		
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ	EN ISO 10582	-	I		
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ	NF S 31074	dB	79		
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	EN ISO 717-2	dB	4		
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (απαιτητό)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (μετρημένη μέση τιμή)	-	%	~ 0.05		
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΟΧΗ	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (τύπος W)	ISO 4918	-	OK		
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	EN 20 105 – B02	degree	≥ 6		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	Protecshield®		
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	OK		
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ TVOC μετά από 28 μέρες	ISO 16000-6	μg/m ³	< 10		
CE MARKING	EN 14041	-			