

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CREATION 40 / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			CREATION 40			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	-	-	Luxury Vinyl Tile			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	2.00			
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 24340	mm	0.40			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	EN ISO 24342	mm	457,2x914 ,4	609,6x609,6	184,15x1219 ,2	230x1500
ΠΛΑΚΙΔΙΑ & Μ2 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-	11 / 4.60m ²	13 / 4.83m ²	21 / 4.71m ²	13 / 4.49m ²
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr/m ²	3180			
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	EN ISO 10582	-	OK			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	EN ISO 10874	class	23 - 32 - 41			
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	QB 30	-	355-002.1			
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	EN 13 501-1	class	Bfl-s1			
ΣΤΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	EN 1815	kV	< 2			
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ (υγρό)	DIN 51 130	class	R10			
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0			
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ	-	-	T			
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ	EN ISO 10582	-	I			
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ	NF S 31074	dB	77			
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	EN ISO 717-2	dB	4			
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (απαιτητό)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25			
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (μετρημένη μέση τιμή)	-	%	≤ 0.10			
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΟΧΗ	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10			
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (τύπος W)	ISO 4918	-	OK			
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25			
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	EN 20 105 – B02	degree	≥ 6			
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	ProtecshieldTM			
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	OK			
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ TVOC μετά από 28 μέρες	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10			
CE MARKING	EN 14041	-				