

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TARALAY MILLENIUM COMPACT / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ



<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>			<u>TARALAY MILLENIUM COMPACT</u>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	-	-	ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	2.00
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 24340	mm	1,00
ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	cm/lm	200 / 20
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr/m ²	2725
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	EN ISO 10582	-	OK
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	EN ISO 10874	class	34 - 43
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	EN 13 501-1	class	Bfl-s1
ΣΤΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	EN 1815	kV	< 2
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ	DIN 51 130	class	R10
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ	EN ISO 10582	type	I
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΟΧΗ (απαιτητό)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΟΧΗ (μετρημένο)	-	mm	≈ 0.03
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	EN ISO 717-2	dB	8
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (τύπος W)	ISO 4918	-	OK
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	EN 20 105 – B02	degree	≥ 6
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	Protectsol® mat
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	OK
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (E. coli –S. aureus – MRSA) *	ISO 22196	-	> 99% εμποδίζει την ανάπτυξη
<u>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ</u> TVOC μετά από 28 μέρες	ISO 16000-6	μg/m ³	< 10
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	-	-	Floorscore®
CE MARKING	EN 14041	-	